



Baumit MM 50

Zaprawa murarska - klasa M5

Korzyści

- łatwa i szybka w przygotowaniu
- pewna i sprawdzona jakość
- oszczędza czas



Produkt

Fabrycznie przygotowana, cementowo-wapienna zaprawa murarska. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Skład

Wapno budowlane, cement, piaski murarskie, dodatki.

Właściwości

Wodo i mrozoodporna zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych; do murowania ścian nośnych, ścianek działowych, okapów dymowych.

Dane techniczne

Produkt	
Gęstość objętościowa suchej zaprawy:	ok. 1850 kg/m ³
Współczynnik przewodzenia ciepła λ :	0,800 W/mK

Wariant(y)	MM 50 25kg
Wydajność	ok. 14 l gotowej zaprawy/worek
Uziarnienie	0 mm - 4 mm
Zużycie	zależne od grubości i formatu cegieł/bloczków murarskich
Zapotrzebowanie wody	ok. 3,5 l/25kg - 4 l/25kg

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE ZAPRAWY - MUR ZE SPOINĄ O GRUBOŚCI 10mm		
grubość ściany	zużycie zaprawy	wydajność z worka
	(kg/m ²)	(m ² z op. 25kg)
12cm (1/2 cegły 25x12x6,5cm)	ok. 41	ok. 0,61
25cm (1 cegła 25x12x6,5cm)	ok. 105	ok. 0,24
24cm (błoczek z gazobetonu 24x24x49cm)	ok. 27	ok. 0,93
25cm (pustak ceramiczny P+W 37,3x25x23,8cm)	ok. 19	ok. 1,32

Opakowanie

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, oryginalnie zapakowany na paletach - 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl
Przygotowanie podłoża	W przypadku wznoszenia muru, zabezpieczyć fundament izolacją przeciwwilgociową przed kapilarnym podciąganiem wody. W razie potrzeby, przed nałożeniem zaprawy, należy zwilżyć powierzchnię.
Obróbka	Mieszanie: Zaprawę z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną wcześniej ilością ok. 3,5-4 litrów czystej, chłodnej wody. Mieszać ręczną mieszarką elektryczną (lub w betoniarce) przez 2-3 minuty, aż do uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej grudek. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu. Świeżą zaprawę należy zużyć - w zależności od warunków atmosferycznych - w ciągu 1-2 godzin. Murowanie: Murowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy murowaniu należy przestrzegać zaleceń producenta cegieł i bloczków budowlanych. Murować na pełną spoinę.
Wskazówki	Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i procesu wiązania nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C. Do zaprawy dodawać wyłącznie czystej wody z wodociągów. Nie dodawać innych dodatków (np. środków przeciw zamrażaniu).

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przecho-wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.