

CEKOL BETON B-20

Uniwersalna mieszanka betonowa

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Mrozo i wodoodporny
- Klasa wytrzymałości C16/20



ZASTOSOWANIE

Uniwersalna zaprawa przeznaczona do wykonywania cementowych podkładów na warstwie oddzielającej lub związanej z podłożem, elementów betonowych oraz napraw niekonstrukcyjnych betonu. Możliwość stosowania w systemie ogrzewania podłogowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kruche fragmenty podłoża oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatluszczeń. Warstwa betonu nie może być wykonywana na podłożu przemrożonym.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20.
Do wykonywania prac wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Mrozoodporny i wodoodporny.
Grubość ziarna do 3 mm.
Grubość warstwy 25-100 mm.

WYKONANIE

GRUNTOWANIE: Podłoże należy zwilżyć wodą lub zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Zaprawę należy przygotować wsypując zawartość opakowania 25 kg do 2,5 – 3,0 l wody i dokładnie wymieszać. Odczekać ok. 1 minuty i zamieszać ponownie.
NAKŁADANIE: Zaprawę nanosić na podłoże za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Grubość warstwy 25-100 mm. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 60 minut. Wydajność: ok. 20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy.
Temperatura wykonywania prac: + 5 °C do +25 °C.
PIELĘGNACJA: Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnię szczelnie przykryć folią lub delikatnie nawilżać wodą przez okres od 3 do 5 dni.
DALSZE PRACE: Płytki można układać po około 24 godzinach (można skrócić czas pielęgnacji). Wykładziny podłogowe, parkiety, panele należy układać po całkowitym wyschnięciu zaprawy. Czas schnięcia: ~ 1,5 mm grubości warstwy na dobę.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania	EN 1504-3
Reakcja na ogień:	A1fl
Wytrzymałość na ściskanie:	R2
Przyczepność do betonu:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Zawartość jonów chlorkowych:	$\leq 0,05\%$
Kompatybilność cieplna część 1:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Absorbcja kapilarna:	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-0,5}$
Posiada	Atest higieniczny
Opakowanie 25kg:	EAN: 5906474032255
CN	32149000
Termin przechowywania	18 miesięcy

UWAGI

Klasa wytrzymałości C16/20
Mrozo i wodoodporny
Do wewnątrz i na zewnątrz