CEKOL BETON B-30 SZYBKI

Dwufunkcyjna mieszanka betonowa

- **Do wewnątrz i na zewnątrz**
- **Mrozo i wodoodporny**
- **Klasa wytrzymałości C25/30**
- **Proste kotwienie słupków**
- **Szybkie prace naprawcze**

ZASTOSOWANIE

Dwufunkcyjna mieszanka betonowa przeznaczona do kotwienia słupków ogrodzeniowych i innych elementów wymagających szybkiego montażu w domu i ogrodzie. Idealna do wykonywania cementowych podkładów podłogowych na warstwie oddzielającej lub związanej z podłożem, elementów betonowych oraz napraw niekonstrukcyjnych betonu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kruche fragmenty podłoża oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń. Warstwa betonu nie może być wykonywana na podłożu przemrożonym.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa wytrzymałości na ściskanie C25/30.
Wiąże w ok. 30 minut.
Ruch pieszy po ok. 2 godzinach.
Do wykonywania prac wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Mrozoodporny i wodoodporny.
Grubość ziarna do 3 mm.
Grubość warstwy 25-100 mm.

WYKONANIE

GRUNTOWANIE: Podłoże należy zwilżyć wodą lub zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Zaprawę należy przygotować wsypując zawartość opakowania 25 kg do 2,5 – 3,0 l wody i dokładnie wymieszać. Odczekać ok. 1 minuty i zamieszać ponownie.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY DO KOTWIENIA SŁUPKÓW: Słupek ogrodzeniowy zamocować w otworze. Należy wlać część wody na spód otworu nawilżając przy tym jego ściany boczne. Następnie wsypać produkt i zrosić go wodą. Na całą czynność powinno się wykorzystać od 3 do 4 litrów wody w zależności od warunków atmosferycznych.
NAKŁADANIE: Zaprawę nanosić na podłoże za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Grubość warstwy 25-100 mm. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 15 minut. Wydajność: ~ 20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy. Temperatura wykonywania prac: + 5 °C do + 25 °C.
PIELĘGNACJA: Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnię szczelnie przykryć folią lub delikatnie nawilżać wodą przez okres od 3 do 5 dni.
DALSZE PRACE: Płytki można układać po około 24 godzinach (można skrócić czas pielęgnacji). Wykładziny podłogowe, parkiety, panele należy układać po całkowitym wyschnięciu zaprawy. Czas schnięcia: ~ 1,5 mm grubości warstwy na dobę.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania	EN 1504-3
Reakcja na ogień:	A1fl
Wytrzymałość na ściskanie:	R2
Przyczepność do betonu:	≥0,8 N/mm²
Zawartość jonów chlorkowych:	≤0,05%
Kompatybilność cieplna część 1:	≥0,8 N/mm²
Absorbcja kapilarna:	≤0,5kg•m²-h-0,5
Posiada	Atest higieniczny
Opakowanie 25kg:	EAN: 5906474036253
CN	32149000
Termin przechowywania	18 miesięcy

UWAGI

Klasa wytrzymałości C25/30
Mrozo i wodoodporny
Do wewnątrz i na zewnątrz