

CEKOL Q-3 MAX

Fibrożelowy klej do płytek

- Możliwość klejenia płytki na płytkę
- Na powierzchnie typowe i podgrzewane
- Podwójna moc włókna
- Możliwość klejenia elementów szklanych
- Wysokoelastyczny

CERAMIKA GRES KAMIEŃ SZKŁO



ZASTOSOWANIE

Służy do przyklejania płytek gresowych, ceramicznych, kamiennych i szklanych oraz wełny mineralnej do podłoży betonowych, cegły, gazobetonu, bloczków keramzytowych, płyt i bloczków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, stabilnych podłoży drewnopochodnych i konstrukcji stalowych. Dzięki podwójnej mocy włókna można kleić nową glazurę na starą bez konieczności skuwania. Zaprawę można stosować również do wyrównywania i szpachlowania. Możliwość klejenia płytek od góry ściany.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatluszczeń, wszelkie pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej szczotki.

Gruntowanie. Podłoża silnie chłonne należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-3 MAX jest cementową zaprawą klejącą (C), o podwyższonych parametrach technicznych (2), zmniejszonym spływie (T) i wydłużonym czasie otwartym (E), C2TE. CEKOL Q-3 MAX jest wysokoelastyczną, mrozo i wodoodporną zaprawą klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecany na powierzchnie podgrzewane.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,22 – 0,24 l wody (4,4 – 4,8 l wody na worek 20 kg), a następnie dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3 minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas zużycia zaprawy ok. 3 godziny. Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od położenia płytek. W przypadku klejenia na zewnątrz oraz w celu polepszenia przyczepności płytek wysoko nasiąkliwych i płytek gresowych CEKOL Q-3 MAX należy nanosić ciągłą warstwę zarówno na podłoże jak i na spodnią stronę płytek.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Klasa kleju:	C2TE
Wielkość płytek:	małe, średnie i wielkoformatowe
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Proporcje mieszanki:	0,22 do 0,24 l wody na 1 kg suchego proszku
Czas korygowania płytek:	10 minut
Wydajność:	około 2,7 kg/m ² przy zastosowaniu pacy o zębach 10 mm
Grubość warstwy:	do 20 mm
Temperatura stosowania i podłoża:	+ 5°C do + 25°C
Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania:	ok. 24 godz. w temp. 18°C
Reakcja na ogień:	A1/A1fl
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Spływ (T)	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Wydłużony czas otwarty (E)	przyczepność: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po czasie nie krótszym niż 30 min
Opakowanie 5kg	EAN: 590647411353
Opakowanie 20kg:	EAN: 5906474113206
	3214190
Termin przechowywania	18 miesięcy

UWAGI

Podłoża silnie chłoneące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.