

CEKOL TR-49

Tynk gipsowy ręczny

- tynkowanie ścian i sufitów
- obsadzanie narożników
- obróbka otworów okiennych i drzwiowych
- zwiększone właściwości termoizolacyjne
- grubość warstwy 3-30 mm

LEKKI WYTRZYMAŁY



ZASTOSOWANIE

CEKOL TR-49 jest gipsową zaprawą przeznaczoną do ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%. CEKOL TR-49 może być stosowany na podłożach z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku i tynku należy usunąć. Części stalowe zabezpieczyć przed korozyjnym działaniem gipsu np. nałożyć antykorozyjne powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne (np. gazobeton) oraz nierównomiernie chłonne (np. cegła silikatowa lub ceramiczna) należy zagruntować gruntem tynkarskim CEKOL GT-86 rozcieńczonym w zależności od chłonności podłoża od 1:2 do 1:4. Powierzchnie gładkie i stropy należy zagruntować preparatem CEKOL GS-83 Kontakt.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TR-49 jest suchą mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji dodatków modyfikujących, nadających zaprawie doskonałą plastyczność i przyczepność do podłoża. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL TR-49 umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i gładzenia.

WYKONANIE

W celu przygotowania tynku CEKOL TR-49 zawartość opakowania wsypać do odmierzanej ilości wody w proporcji ok. 0,55 l wody na 1 kg suchej mieszanki i dokładnie wymieszać mieszadłem mechanicznym. CEKOL TR-49 nakładać ręcznie równą warstwą na wcześniej przygotowane podłoże. Na sufity tynk nakładać wyłącznie jednowarstwowo, o grubości warstwy maksymalnie do 15 mm.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	PN-EN 13279-1 B5/20/2 Lekki ręczny tynk na bazie gipsu
Proporcje mieszanki:	około 14,0 l wody na worek 25 kg
Czas zużycia zaprawy:	około 2 h
Wydajność:	w zależności od grubości warstwy, orientacyjnie 10 kg/ m ² przy warstwie 10 mm; 1 kg to około 1 litr zaprawy
Grubość warstwy:	od 3 do 30 mm
Początek wiązania:	≥ 60 min
Wytrzymałość na zginanie:	≥ 1 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 3 N/mm ²
Przyczepność do podłoża:	≥ 0,3 N/mm ²
Reakcja na ogień:	A1
Wysychanie:	w zależności od grubości nałożonej warstwy, wilgotności pomieszczenia, temperatury i wentylacji
Zaprawa posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 10kg	EAN: 5906474490109
Opakowanie 20kg	EAN: 5906474490208
CN	32141090
Termin przechowywania	12 miesięcy

UWAGI

Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych.

Nie tynkować świeżych powierzchni betonowych.

Na sufity tynk nakładać wyłącznie jednowarstwowo, o grubości warstwy maksymalnie do 15 mm.

WYKONANIE TYNKU W KOLEJNOŚCI:

Zagruntowanie podłoża

Zamocowanie profili (jeśli są stosowane)

Naniesienie tynku

Wstępne wyrównanie łata aluminiową

Po częściowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i kątów

W końcowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodą w postaci mgły, zatarcie pacą gąbkową w celu wyciągnięcia „mleczka”, a następnie wygładzenie pacą metalową nierdzewną

Prace należy wykonywać w temperaturze + 5°C do + 25°C