

CEKOL ZMC-62 BIAŁA

Zaprawa murarska

- Wytrzymałość na ściskanie- klasa M10
- Eliminuje mostki termiczne
- Do ścian działowych i konstrukcyjnych
- Łatwo urabialna

CIENKOWARSTWOWA



ZASTOSOWANIE

CEKOL ZMC-62 jest zaprawą murarską służącą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych, ogrodzeń oraz wszelkich robót murarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków wykonanych z bloczków gazobetonowych, silikatowych oraz elementów ceramicznych metodą cienkowarstwowego klejenia.

UWAGA! Wersja zimowa zaprawy ma specjalny dodatek przeciwmrozowy, który pozwala na stosowanie jej w niższych temperaturach od 0° C do +5° C.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZMC-62 jest fabrycznie wytwarzaną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących. Zastosowanie zaprawy do klejenia metodą cienkowarstwową minimalizuje powstawanie mostków termicznych. Zaprawa jest łatwa w użyciu i posiada optymalną wytrzymałość.

WYKONANIE

Zaprawę CEKOL ZMC-62 wsypać do odmierzonej ilości wody ok. 4 l na 25 kg suchej mieszanki, a następnie wymieszać mieszadłem mechanicznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na 3 minuty i ponownie wymieszać. Zaprawę CEKOL ZMC-62 należy nakładać ręcznie pacą zębatą lub innym narzędziem zwracając uwagę na dokładne wypełnienie spoin.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Czas zużycia zaprawy:	ok 2 h
Wydajność	około 5 kg dla grubości muru 24 cm i spoiny 3 mm
Minimalna grubość warstwy:	2 mm
Maksymalna grubość warstwy:	5 mm
Wytrzymałość na ściskanie:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Temperatura wykonywania prac:	$+5^{\circ}\text{C} \div 25^{\circ}\text{C}$
Temperatura wykonywania prac w wersji zimowej:	$0^{\circ}\text{C} \div 25^{\circ}\text{C}$
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 25kg	EAN: 5906474620254
CN	32141090
Termin przechowywania	18 miesięcy

UWAGI

W przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach, podłoże zwilżyć wodą i pielęgnować.