

# CEKOL ZMT-20

## Zaprawa uniwersalna

- Murowanie i tynkowanie ścian
- Uzupełnianie ubytków ścian i sufitów
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Mrozo i wodoodporna
- Grubość warstwy 5-20 mm

### MURARSKO-TYNKARSKA



### ZASTOSOWANIE

CEKOL ZMT-20 jest wyrobem o uniwersalnym zastosowaniu. Nadaje się do murowania ścian z cegły, gazobetonu, keramzytobetonu i innych elementów ściennych. Ponad to służy do wykonywania tynków tradycyjnych na podłożach mineralnych oraz do uzupełniania ubytków na ścianach i sufitach.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku i tynku należy usunąć. Przed nałożeniem zaprawy suche podłoże zwilżyć wodą. Podłoże słabe i silnie chłonne zagruntować CEKOL DL-80.

### WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa murarsko - tynkarska jest fabrycznie wytwarzaną mieszanką cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu i dobrą przyczepnością. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

### WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji ok. 0,7 litra na 5 kg suchej zaprawy i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku zgęstnienia w tym czasie należy ją ponownie wymieszać nie dolewając wody.

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

**DANE TECHNICZNE**

|                                             |                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spełnia wymagania:                          | PN-EN 998-2 Zaprawa murarska wg przepisu PN-EN 998-1GP CS III W1, Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia |
| Proporcje mieszanki:                        | ok. 0,7 l wody na opakowanie 5 kg                                                                          |
| Zużycie:                                    | około 1,8 kg /m <sup>2</sup> /mm                                                                           |
| Czas zużycia zaprawy:                       | 2h                                                                                                         |
| Grubość warstwy:                            | 5 do 20 mm                                                                                                 |
| Wytrzymałość na ściskanie:                  | ≥ 5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                      |
| Zawartość chlorków:                         | < 0,1%                                                                                                     |
| Absorpcja wody:                             | Wc1; ≤0,4kg/m <sup>2</sup> ·min0,5                                                                         |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: | ≤ 12                                                                                                       |
| Współczynnik przewodzenia ciepła:           | 0,8 W/mK                                                                                                   |
| Przyczepność do podłoża:                    | ≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> FP-b                                                                               |
| Temperatura stosowania i podłoża:           | +5°C ÷ 25°C                                                                                                |
| Reakcja na ogień:                           | A1                                                                                                         |
| Produkt posiada:                            | Atest higieniczny                                                                                          |
| Opakowanie 5kg                              | EAN: 5906474580053                                                                                         |
| CN                                          | 32141090                                                                                                   |
| Termin przechowywania                       | 12 miesięcy                                                                                                |

**UWAGI**

W przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach, podłoże zwilżyć wodą i pielęgnować.