

CEKOL ZW-05

Elastyczna zaprawa wyrównująca

- Grubość warstwy 2-10 mm
- Na powierzchnie typowe i podgrzewane
- Doskonała przyczepność do podłoża
- Droбноziarnista
- Mrozo i wodoodparna

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ



ZASTOSOWANIE

CEKOL ZW-05 jest zaprawą służącą do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. Zastosowanie zaprawy CEKOL ZW-05 jako podkład zmniejsza zużycie zapraw klejących i wylewek samoniwelujących przy pracach remontowych i wykończeniowych. Zaprawę można stosować przy systemach ogrzewania podłogowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoża silnie chłonne należy zagruntować CEKOL DL-80. Zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-05 stosuje się na podłożach z muru ceglanego, betonu cementowego, cementowo-wapiennego lub gazobetonu. W przypadku betonu starego, trudno naprawialnego można ją stosować wraz z zaprawą naprawczą CEKOL T-60-A (CEKOL T-60-A stosować zgodnie z instrukcją).

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZW-05 jest fabrycznie wytwarzaną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących. CEKOL ZW-05 jest mrozo- i wodoodporną zaprawą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. CEKOL ZW-05 jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu, absolutnie nieszkodliwym. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków zwiększających przyczepność do podłoża CEKOL ZW-05 jest szczególnie polecany do naprawy balkonów, powierzchni ścian i sufitów.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,20 do 0,22 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie należy ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Na przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Jednorazowo masę można nakładać do grubości ok. 10 mm. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 998-1:2010
Proporcje mieszanki:	0,2 l wody na 1 kg proszku (1 l wody na opakowanie 5 kg)
Czas zużycia zaprawy:	około 2 godziny
Wydajność:	około 1,7 kg/m ² /mm
Grubość warstwy:	do 10 mm
Temperatura wykonywania prac:	od +5 °C do +25 °C
Przyczepność po cyklach sezonowania:	≥ 0,6 N/mm ² , FP-b
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	15/35
Przepuszczalność wody po cyklach sezonowania	≤ 1ml/cm ² po 48h
Absorpcja wody:	$c \leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min} 0,5$
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 5kg	EAN 5906474050051
Opakowanie 25kg	EAN 5906474050259
CN	3214190
Termin przechowywania	18 miesięcy

UWAGI

1. Podłoże zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.